



thyssenkrupp



Werkzeugstähle

Unlegierte Stähle

Marke / Werkstoff-Nr.	EN/DIN-Bezeichnung	Ausführung	Formate	Lager
THYRODUR-0570	S355J2+N (St-52)	normalisiert +N	■	L/WL
THYRODUR-1730	C45U	speziell spannungsarm gegläht	■	L/WL

Kaltarbeitsstähle

Marke / Werkstoff-Nr.	EN/DIN-Bezeichnung	Ausführung	Formate	Lager
THYRODUR-2363	X100CrMoV5	geglüht +A	● ■	L/WL
THYRODUR-2379	X153CrMoV12	geglüht +A	● ■	L/WL
THYRODUR-2436	X210CrW12	geglüht +A	● ■	WL
THYRODUR-2709 VU	X3NiCoMoTi18-9-5	geglüht +A, Vakuum opt. ESU-Verfahren	●	L/WL
THYRODUR-2842	90MnCrV8	geglüht +A	● ■	L/WL
THYRODUR-2990	~X100CrMoV8-1-1	geglüht +A	● ■	L/WL

Andere / Sonderlegierungen auf Anfrage L = Lager Wil / WL = Werkslager

Kunststoff-Formenstähle

Marke / Werkstoff-Nr.	EN/DIN-Bezeichnung	Ausführung	Formate	Lager
THYROPLAST-2083	X40Cr14	geglüht +A	● ■	L/WL
THYROPLAST-2083	X40Cr14	geglüht +A, ESU/SUPRA	● ■	L/WL
THYROPLAST-2085/-2316 + S	X33CrS16/X38CrMo16+S	vergütet +QT	■	L/WL
THYROPLAST-2162	21MnCr5	geglüht +A/Einsatzstahl	● ■	L/WL
THYROPLAST-2294/-2295	~ X5CrMnS13/ ~ X22CrMnS13	vergütet +QT	■	L/WL
THYROPLAST-2311	40CrMnMo7	vergütet +QT	● ■	L/WL
THYROPLAST-2312	40CrMnMoS8-6	vergütet +QT	● ■	L/WL
THYROPLAST-2316	X38CrMo16	vergütet +QT	● ■	L/WL
THYROPLAST-2361 (1.4112)	X91CrMoV18	geglüht +A, ESU/SUPRA	■	L/WL
THYROPLAST-2738	40CrMnNiMo8-6-4	vergütet +QT	● ■	L/WL
THYROPLAST-2738 HH	40CrMnNiMo8-6-4	vergütet +QT	● ■	L/WL
THYROPLAST-2764	X19NiCrMo4	geglüht +A/Einsatzstahl	● ■	L/WL
THYROPLAST-2767	45NiCrMo16	geglüht +A, ESU/SUPRA	■	L/WL
THYROPLAST-2767	45NiCrMo16	geglüht +A	● ■	L/WL
THYROPLAST-2892 VU	(X5CrNiCuNb15-5)	vergütet +QT, Vakuum opt. ESU-Verfahren	● ■	L/WL
THYROHARD-PLUS	Sonderlegierung	geglüht +A	● ■	L/WL
THYROHARD-Xtra	Sonderlegierung	geglüht +A	● ■	L/WL

Andere / Sonderlegierungen auf Anfrage L = Lager Wil / WL = Werkslager



thyssenkrupp

Click
to contact

Schreiben Sie uns!
Wir helfen Ihnen
gerne weiter.

Werkzeugstähle / Pulvermetallurgische Werkstoffe

Warmarbeitsstähle

Marke / Werkstoff-Nr.	EN/DIN-Bezeichnung	Ausführung	Formate	Lager
THYROTHERM-2343	X37CrMoV5-1	geglüht +A, EFS	● ■■	L/WL
THYROTHERM-2343	X37CrMoV5-1	geglüht +A, ESU/SUPRA	● ■■	L/WL
THYROTHERM-2344	X40CrMoV5-1	geglüht +A, EFS	● ■■	L/WL
THYROTHERM-2344	X40CrMoV5-1	geglüht +A, ESU/SUPRA	● ■■	L/WL
THYROTHERM-2367	X38CrMoV5-3	geglüht +A, EFS	●	WL
THYROTHERM-2367	X38CrMoV5-3	geglüht +A, ESU/SUPRA	● ■■	WL
THYROTHERM-2714	55NiCrMoV7	geglüht +A/vergütet +QT	● ■■	L/WL
THYROTHERM-P4	Sonderlegierung	geglüht +A, ESU/SUPRA	■■■	L/WL

Andere / Sonderlegierungen auf Anfrage

L = Lager Wil / WL = Werkslager

Schnellarbeitsstähle

Marke / Werkstoff-Nr.	EN/DIN-Bezeichnung	Ausführung	Formate	Lager
THYRAPID-3343	HS6-5-2C	geglüht +A	● ■■	L/WL
THYRAPID-3343	HS6-5-2C	geglüht +A, ESU/SUPRA	■■■	L/WL